

Ürün Bilgi Föyü

ABC 800 Genel Amaçlı Silikon

Tanım

ABC 800 Genel amaçlı tek komponentli aksetoksi bazlı silikondur.

Kullanım

- Cam yüzeylerde
- Banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda.
- Genel yapıştırma uygulamalarında
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerim montajlarında.

Özellikleri / Avantajları

- Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır
- Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
- Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz
- Yüksek ve düşük ısı mukavemeti (-50 OC ile +150°C)

Onay / Standartlar

- EN 15651-1 F-EXT-INT

Ürün Bilgileri

Kimyasal Bileşenleri	Aksetoksi bazlı silikon.
Ambalaj Bilgisi	280 ml'lık kartuşlarda (30 pcs.)
Renkler	Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Kahverengi, Altın Meşe
Raf Ömrü ve Depolama Koşulları	Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda, doğrudan güneş ışığından korunarak +5°C ile +25°C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 18 ay kullanıma uygundur.

Ürün Bilgi Föyü

ABC 800

Teknik Özellikler

Kimyasal yapısı	Aksetoksi Silikon
Kürleşme Sistemi	Hava nemi aracılığıyla
Yoğunluk	0,97 ±0,03 gr/cm ³
Uygulama hızı:	500 gr/dak. (3,2 mm uç, 6,3 Bar)
Çalışma zamanı	15 dak. (23 °C , % 50 nem)
Toz bulaşmama zamanı	25 dak. (23 °C , %50 nem)
Sertlik, Shore A	18
Kopma anında uzama	%>400
Kopma kuvveti	1,3 MPa
Isı direnci	-40/ +150 °C
%100 Uzamada modül	≥ 0,20 Mpa
Max. Kopma kuvveti	≥ 0,30 Mpa
Kopma Kuvveti	≥ 0,10 Mpa

Ürün Bilgi Föyü

ABC 800

Ocak 2017, Versiyon 01.01

Ürün Bilgi Föyü

ABC 800

Uygulama Detayları

- Uygulama yüzeyleri yeterince temizlenmeli, kirden, yağdan ve tozdan arındırılmalıdır.
- Derz genişliği belirlenirken silikonun hareket kabiliyeti dikkate alınmalıdır. Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır. Genişliği çok fazla olan derzler için derz derinliği genişliğin yarısı kadar olmalıdır. Derz derinliği derz dolgu fitili kullanılarak istenilen seviyede ayarlanabilir.
- Yüzeyle yeterli teması sağlamak için uygulamadan sonra 5 dakika içerisinde silikon bir spatula ile bastırılarak düzeltilmelidir. Bu işlem hem silikonun daha iyi yapışmasını sağlayacak hem de daha iyi bir dolgu görüntüsünün ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Yasal Zorunluluklar

ABC ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ABC'nin tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında ABC'nin sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Bu nedenle ABC ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz, verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ABC sorumlu değildir.

ABC Kimya Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Ortaköy Mah. İltar Bulvarı No: 16
Selimpaşa 34582 Silivri / İstanbul / Türkiye

İletişim

Tel: +90 212 422 13 56 (Pbx)
Fax: +90 212 422 13 58
www.abcsealants.com

Ürün Bilgi Föyü

ABC 800

Ocak 2017, Versiyon 01.01